

Teknisk datablad

PF 3000

Vare nr. **02215**

Produktbeskrivelse:

PF 3000 er en bitumen baseret underpap med en armering af polyesterfilt og et lag bitumen på begge sider. Produktet har moderat styrke kombineret med elastiske egenskaber og kan derfor optage bevægelser i underlaget.

Anvendelse:

Anvendes som svejseunderpap som nederste lag i flerlagsdækning ved nydækning og renoveringsopgaver hvor taghældning ikke er under 1:40. Er desuden velegnet som dampspærre på betondæk og træunderlag. Kan monteres ved påsvejsning til underlag.



Garantiforhold:

Der ydes en materiale- garanti på 10 år på produktet, såfremt montage- og leverandøranvisninger overholdes. Der kan ydes 15 års forsikringsdækket system garanti udført i kombination med overpap af typen PF/GF 5000 SBS.

Vægt/rulle: **33,0 Kg**
 Antal m²/palle: **200 m²**
 Overflade: **Sand**
 Underside: **PE folie**

Tekniske data:

| Egenskaber | Prøvemetode | Værdi | *TOR krav | Enhed |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------------|
| Brandklasse | EN 13501-5 | E | - | - |
| Synlige fejl | EN 1850-1 | Ingen | Ingen | - |
| Længde | EN 1848-1 | 10 | - | m |
| Bredde | EN 1848-1 | 1 | - | m |
| Rethed | EN 1848-1 | < 20 | - | mm/10m |
| Vægt | EN 1849-1 | 3,3 (± 0,3) | - | Kg/m ² |
| Tykkelse | EN 1849-1 | 2,8 (± 0,2) | ≥2,3 | mm |
| Vandtæthed | EN 1928 | Bestået | Bestået | Ved 60 kPa/24h |
| Dimensionsstabilitet | EN 1107-1 | ≤ 0,6 | - | % |
| Trækstyrke (L/T) | EN 12311-1 | 750/550 (± 100) | 500/500 | N/50 mm |
| Brudforlængelse (L/T) | EN 12311-1 | 40/45 (± 10) | 35/35 | % |
| Sømrivestyrke (L/T) | EN 12310-1 | 180/180 (± 30) | 150/150 | N |
| Varmestabilitet | EN 1110 | ≥ 70 | ≥ 70 | °C |
| Kuldeflexibilitet | EN 1109 | ≤ 0 | 0 | °C |
| Diffusionsmodstand Z-værdi | EN 1931 | 1400* | 400 | Gpasm ² /Kg |

*Vejledende ud fra TOR's Specifikationer nr. 24



Certifikat nr.:
1139-CPR-0053/12

ISO 9001

Norm EN 13707; EN 13969

Rev. 30.08.2016