

## Teknisk datablad

### HYDROBIT HD 1

#### Produkttype:

Bitumen koldklæb, solvent-fri, ikke-brændbar og miljøvenlig.

#### Anvendelse:

Anvendes til klæbning af overlæg og inddækninger ved tagdækninger med overpap fra HydroTec. Kan også anvendes i forbindelse med imprægnering af beton, letbeton, pudset murværk og cement gips mod jordfugt, såvel til limning af polystyren isolerings plader.

Overfladen skal være frostfrit, fast, stabil og fri for støv, snavs, olie, fedt, slipmidler og løse dele. HD 1 HYDROBIT – fortyndes med vand i forholdene 1:1 (ca. 0,3 Forbrug 0,5 kg / m<sup>2</sup>), hvis det skal anvendes som primer og bindemiddel. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

Produceret i henhold til DIN 18195

#### Varenr.

07065



#### Tekniske data:

##### Egenskaber

##### Værdi/ enhed

Emballage dimension	25 kg, med 12 stk. på en palle = 300 kg i alt.
Opbevaring	HD 1 HYDROBIT skal opbevares i tæt lukket originalemballage ved min. 5 °C. I uåbnet original beholder har produktet en holdbarhed på omkring 1 år.
Farve	Sort
Arbejdstemperatur	+5 °C
Opbygning	Koldklæb, solvent-fri, ikke-brændbar og miljøvenlig.
Konsistens	Elastisk
Bitumen indehold	> 35 % af vægt
Tørretid	24 timer, afhængigt af vejrforholdene. Tilstrækkelig modstand i mod regn opnås efter et par timer. I et køligt, fugtigt vejr kan der gå flere dage før tilstrækkelig modstand opnås.
Forbrug	Forsegling: 1,6 kg / m <sup>2</sup> Limning: 1,5 kg / m <sup>2</sup>
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet
Bemærk: Yderligere beskrivelse af anvendelse af produkt fremgår på emballage	